



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250401 -01 ~ 02	2025-04-01
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	110 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION I
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sl

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.993	0.402
2						29.999	0.403
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
			김영란	조승현		
		고 객	작성	승인	종합 판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250401-01 DATE : 25.04.01.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.044	2.069 2.095
1	2.044		
2	2.053		
3	2.076		
4	2.092		
5	2.069		
6	2.082		
Mean	2.069		
S.Dev	0.018		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.092


최소값 2.044

범위 0.048

평균값 2.069

표준편차 0.018

변동계수 0.872



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250401-02 DATE : 25.04.01.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.003	2.080
1	2.008		
2	2.038		
3	2.045		
4	2.080		
5	2.025		
6	2.054		
Mean	2.042		
S.Dev	0.025		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.080
최소값 2.008
범위 0.072
평균값 2.042
표준편차 0.025
변동계수 1.211

우리하이피(주)

