



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250401 -01 ~ Q3	2025-04-01
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	165 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/lot)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/lot)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.970	0.403
2						29.992	0.403
3						29.999	0.402
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		작성	승인	종합 판정	
		김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합 판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250401-01 DATE : 25.04.01.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.987	2.039	2.090
1	2.042			
2	2.006			
3	2.090			
4	2.024			
5	2.012			
6	2.058			
Mean	2.039			
S.Dev	0.032			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.006
범위 0.084
평균값 2.039
표준편차 0.032
변동계수 1.553



우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250401-03 DATE : 25.04.01.


No	μm Ni	Ni tolerance 2.001 2.043 2.084
1	2.084	
2	2.033	
3	2.008	
4	2.028	
5	2.045	
6	2.057	
Mean	2.043	
S.Dev	0.026	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.084
최소값 2.008
범위 0.076
평균값 2.043
표준편차 0.026
변동계수 1.282



우리하이피(주)