



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250408 -01 ~ 08	2025-04-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	440 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/8

0.4x30

① ㄷ ⑤ ㄷ
② ㄷ ⑥ ㄷ
③ ㄷ ⑦ ㄷ
④ ㄷ ⑧ ㄷ

총 440 kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.953	0.402
2						29.967	0.401
3						29.995	0.403
4						29.997	0.403
5						29.986	0.401
6						29.985	0.403
7						29.995	0.402
8						29.982	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	중합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성		승인	중합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250408-01 DATE : 25.04.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.043	2.070	2.097
1	2.078			
2	2.052			
3	2.084			
4	2.045			
5	2.097			
6	2.064			
Mean	2.070			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.097
최소값 2.045
범위 0.052
평균값 2.070
표준편차 0.020
변동계수 0.960

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250408-08 DATE : 25.04.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.992	2.036	2.079
1	2.079			
2	2.055			
3	2.014			
4	2.033			
5	2.008			
6	2.024			
Mean	2.036			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.079
최소값 2.008
범위 0.071
평균값 2.036
표준편차 0.027
변동계수 1.324

우리하이피(주)

