



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250422 -01 ~ 08	2025-04-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	456 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/zz

0.4X30

① ㄱ ⑤ ㄱ

② ㄱ ⑥ ㄱ

③ ㄱ ⑦ ㄱ

④ ㄱ ⑧ ㄱ

총 456kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.993	0.402
2						29.999	0.403
3						29.995	0.401
4						29.999	0.401
5						29.991	0.402
6						29.978	0.403
7						29.996	0.403
8						29.998	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌뚝 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금돌뚝 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250422-01 DATE : 25.04.22.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.994	2.043 2.092
1	2.052		
2	2.049		
3	2.092		
4	2.007		
5	2.027		
6	2.030		
Mean	2.043		
S.Dev	0.029		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.007
범위 0.085
평균값 2.043
표준편차 0.029
변동계수 1.425

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250422-08 DATE : 25.04.22.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.005	2.031	2.056
1	2.043			
2	2.056			
3	2.005			
4	2.029			
5	2.036			
6	2.014			
Mean	2.031			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.056
최소값 2.005
범위 0.051
평균값 2.031
표준편차 0.019
변동계수 0.924

우리하이피(주)

