



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250423 -01 ~ 10	2025-04-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5μm ~	600 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물짐)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.986	0.601
2						29.991	0.602
3						29.983	0.603
4						29.995	0.603
5						29.989	0.603
6						29.992	0.602
7						29.997	0.603
8						29.998	0.603
9						29.996	0.602
10						29.987	0.601

4/23

0.6 x 30
① 60 ⑥ 60
② 60 ⑦ 60
③ 60 ⑧ 60
④ 60 ⑨ 60
⑤ 60 ⑩ 60
총 600 kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착 후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성 김영란	승인 조승현	종합판정	합격 2025-04-23 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250423-01 DATE : 25.04.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.351	2.410	2.468
1	2.429			
2	2.437			
3	2.414			
4	2.351			
5	2.378			
6	2.448			
Mean	2.410			
S.Dev	0.038			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.448
최소값 2.351
범위 0.097
평균값 2.410
표준편차 0.038
변동계수 1.559

우리하이피(주)




고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250423-10 DATE : 25.04.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.373	2.348 2.397 2.446
2	2.420	
3	2.386	
4	2.394	
5	2.363	
6	2.446	
Mean	2.397	
S.Dev	0.031	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.446
최소값 2.363
범위 0.083
평균값 2.397
표준편차 0.031
변동계수 1.292

우리하이피(주)

