



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250508 -01 ~ 04	2025-05-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	230 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/8
0.4x26
① 46
② 46
③ 46
④ 46
⑤ 46
총 230kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.997	0.403
2						25.996	0.403
3						25.998	0.402
4						25.995	0.402
5						29.994	0.401
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250508-01 DATE : 25.05.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.048	2.071	2.094
1	2.065			
2	2.048			
3	2.054			
4	2.088			
5	2.093			
6	2.079			
Mean	2.071			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.048
범위 0.045
평균값 2.071
표준편차 0.018
변동계수 0.888

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250508-05 DATE : 25.05.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.038	2.069	2.100
1	2.095			
2	2.089			
3	2.064			
4	2.073			
5	2.038			
6	2.056			
Mean	2.069			
S.Dev	0.021			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.038
범위 0.057
평균값 2.069
표준편차 0.021
변동계수 1.024



우리하이피(주)