



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250512 -01 ~ 08	2025-05-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	488 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/12
0.6 X 30
① 61 ② 61
③ 61 ④ 61
⑤ 61 ⑥ 61
⑦ 61 ⑧ 61
⑨ 61 ⑩ 61
총 488kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.966	0.602
2						29.986	0.603
3						29.980	0.603
4						29.998	0.602
5						29.993	0.601
6						29.976	0.603
7						29.985	0.602
8						29.996	0.601
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌림 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌림이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250512-01 DATE : 25.05.12.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.359	2.413	2.467
1	2.405			
2	2.424			
3	2.431			
4	2.415			
5	2.359			
6	2.444			
Mean	2.413			
S.Dev	0.030			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.444
최소값 2.359
범위 0.085
평균값 2.413
표준편차 0.030
변동계수 1.228

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250512-08 DATE : 25.05.12.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.411	2.458	2.505
1	2.470			
2	2.431			
3	2.453			
4	2.464			
5	2.505			
6	2.426			
Mean	2.458			
S.Dev	0.029			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.505
최소값 2.426
범위 0.079
평균값 2.458
표준편차 0.029
변동계수 1.174

우리하이피(주)

