



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250514 -01 ~ 10	2025-05-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	610Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.985	0.603
2						29.989	0.602
3						29.997	0.602
4						29.999	0.603
5						29.995	0.603
6						29.997	0.601
7						29.998	0.602
8						29.994	0.602
9						29.992	0.603
10						29.989	0.601

5/14
0.6X30
① 61 ② 61
③ 61 ④ 61
⑤ 61 ⑥ 61
⑦ 61 ⑧ 61
⑨ 61 ⑩ 61
총 610kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하깎은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성 김영란	승인 조승현	종합판정	합격 2025-05-14 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250514-01 DATE : 25.05.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.355	2.397	2.438
1	2.411			
2	2.396			
3	2.355			
4	2.430			
5	2.363			
6	2.424			
Mean	2.397			
S.Dev	0.031			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.430
최소값 2.355
범위 0.075
평균값 2.397
표준편차 0.031
변동계수 1.311

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250514-10 DATE : 25.05.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.393	2.426	2.459
1	2.419			
2	2.395			
3	2.409			
4	2.444			
5	2.459			
6	2.431			
Mean	2.426			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.459
최소값 2.395
범위 0.064
평균값 2.426
표준편차 0.023
변동계수 0.964

우리하이피(주)

