



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250516 -01 ~ 06	2025-05-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	348 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

5/16
0.4x30
① 58 ④ 58
② 58 ⑤ 58
③ 58 ⑥ 58
총 348kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.961	0.402
2						29.984	0.402
3						29.976	0.403
4						29.996	0.403
5						29.998	0.401
6						29.994	0.402
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250516-01 DATE : 25.05.16.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.084	2.022 2.064 2.106
2	2.091	
3	2.066	
4	2.079	
5	2.022	
6	2.042	
Mean	2.064	
S.Dev	0.027	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.022
범위 0.069
평균값 2.064
표준편차 0.027
변동계수 1.301

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250516-06 DATE : 25.05.16.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.022	2.065	2.107
1	2.073			
2	2.022			
3	2.081			
4	2.097			
5	2.050			
6	2.065			
Mean	2.065			
S.Dev	0.026			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.097

최소값 2.022

범위 0.075

평균값 2.065

표준편차 0.026

변동계수 1.266

우리하이피(주)

