



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250519 -01 ~ 08	2025-05-19
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	449 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/1P
0.4X30
① 48 ② 48
③ 48 ④ 48
⑤ 48 ⑥ 48
⑦ 48 ⑧ 48
⑨ 48 ⑩ 43
총 449kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.989	0.403
2						29.980	0.402
3						29.981	0.403
4						29.994	0.403
5						29.991	0.402
6						29.998	0.402
7						29.997	0.403
8						29.989	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌봄 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하격은후 도금돌봄이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250519-01 DATE : 25.05.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.099	2.036 2.069 2.101
2	2.078	
3	2.064	
4	2.080	
5	2.055	
6	2.036	
Mean	2.069	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.099

최소값 2.036


범위 0.063

평균값 2.069

표준편차 0.022

변동계수 1.062

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250519-08 DATE : 25.05.19.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.005	2.031	2.056
1	2.019			
2	2.005			
3	2.025			
4	2.054			
5	2.035			
6	2.046			
Mean	2.031			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Ni
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.054
최소값 2.005
범위 0.049
평균값 2.031
표준편차 0.018
변동계수 0.888

우리하이피(주)

