



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250605 -01 ~ 06	2025-06-05
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	324 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.982	0.602
2						29.966	0.603
3						29.997	0.602
4						29.987	0.603
5						29.947	0.601
6						29.986	0.602
7							
8							
9							
10							

6/4
0.6x30
① 44 ④ 44
② 44 ⑤ 44
③ 44 ⑥ 44
총 324kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(물뭍 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
		고 객	김영란	조승현		
			작성	승인	종합 판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250605-01 DATE : 25.06.05.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.325	2.367	2.408
1	2.364			
2	2.380			
3	2.373			
4	2.346			
5	2.329			
6	2.408			
Mean	2.367			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.408
최소값 2.329
범위 0.079
평균값 2.367
표준편차 0.027
변동계수 1.162



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250605-06 DATE : 25.06.05.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.355	2.401 2.447
1	2.356		
2	2.410		
3	2.401		
4	2.361		
5	2.432		
6	2.447		
Mean	2.401		
S.Dev	0.037		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.447
최소값 2.356
범위 0.091
평균값 2.401
표준편차 0.037
변동계수 1.534



우리하이피(주)