



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250611 -01	2025-06-11
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	459 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/11

0.4x26

① 치 ⑥ 치

② 치 ⑦ 치

③ 치 ⑧ 치

④ 치 ⑨ 치

⑤ 치

총 459kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.995	0.402
2						29.997	0.403
3						25.967	0.403
4						25.998	0.402
5						29.999	0.403
6						25.996	0.403
7						29.999	0.402
8						29.995	0.402
9						25.990	0.402
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250611-01 DATE : 25.06.11.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.997	2.044	2.090
1	2.056			
2	2.025			
3	2.040			
4	2.090			
5	2.032			
6	2.018			
Mean	2.044			
S.Dev	0.026			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.018
범위 0.072
평균값 2.044
표준편차 0.026
변동계수 1.286



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250611-09 DATE : 25.06.11.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.030	2.016 2.055 2.093
2	2.093	
3	2.028	
4	2.044	
5	2.053	
6	2.079	
Mean	2.055	
S.Dev	0.026	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.028
범위 0.065
평균값 2.055
표준편차 0.026
변동계수 1.287

우리하이피(주)

