



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250612 -01 ~ 08	2025-06-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	408 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/12
0.4 x 26
① 치 ⑤ 치
② 치 ⑥ 치
③ 치 ⑦ 치
④ 치 ⑧ 치
총 408kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.402
2						25.987	0.402
3						25.995	0.401
4						25.998	0.401
5						25.996	0.403
6						25.985	0.401
7						25.994	0.402
8						25.989	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250612-01 DATE : 25.06.12.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.075	2.000 2.038 2.075
2	2.004	
3	2.049	
4	2.055	
5	2.024	
6	2.018	
Mean	2.038	
S.Dev	0.027	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.075
최소값 2.004
범위 0.071
평균값 2.038
표준편차 0.027
변동계수 1.304

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250612-08 DATE : 25.06.12.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.093	2.026 2.060 2.093
2	2.074	
3	2.030	
4	2.045	
5	2.053	
6	2.062	
Mean	2.060	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.030
범위 0.063
평균값 2.060
표준편차 0.022
변동계수 1.077

우리하이피(주)

