



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250619 -01 ~ 08	2025-06-19
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	408 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

0.4x26
① 치 ⑤ 치
② 치 ⑥ 치
③ 치 ⑦ 치
④ 치 ⑧ 치
총 408kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.992	0.402
2						25.996	0.401
3						25.998	0.403
4						25.997	0.402
5						25.992	0.403
6						29.973	0.402
7						25.995	0.401
8						29.999	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250619-01 DATE : 25.06.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.044	2.044 2.070 2.095
2	2.068	
3	2.080	
4	2.055	
5	2.091	
6	2.079	
Mean	2.070	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al


측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.044
범위 0.047
평균값 2.070
표준편차 0.017
변동계수 0.844



우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250619-08 DATE : 25.06.19.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.042	2.070	2.098
1	2.048			
2	2.076			
3	2.065			
4	2.080			
5	2.098			
6	2.054			
Mean	2.070			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.048
범위 0.050
평균값 2.070
표준편차 0.018
변동계수 0.887

우리하이피(주)

