



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250623 -01 ~ 10	2025-06-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	519 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.960	0.602
2						29.967	0.603
3						29.995	0.601
4						29.997	0.603
5						29.948	0.603
6						29.996	0.603
7						29.989	0.601
8						29.98	0.602
9						29.983	0.601
10						29.954	0.603

6/23
0.6 X 30
① 타지 ⑥ 타지
② 타지 ⑦ 타지
③ 타지 ⑧ 타지
④ 타지 ⑨ 타지
⑤ 타지 ⑩ 타지
총 519kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성		승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250623-01 DATE : 25.06.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.426	2.458	2.490
1	2.464			
2	2.470			
3	2.490			
4	2.428			
5	2.452			
6	2.445			
Mean	2.458			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.490
최소값 2.428
범위 0.062
평균값 2.458
표준편차 0.021
변동계수 0.874



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250623-10 DATE : 25.06.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.323	2.377	2.432
1	2.323			
2	2.367			
3	2.335			
4	2.418			
5	2.400			
6	2.421			
Mean	2.377			
S.Dev	0.042			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.421
최소값 2.323
범위 0.098
평균값 2.377
표준편차 0.042
변동계수 1.777

우리하이피(주)

