



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250624 -01 ~ 08	2025-06-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	456 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/24

0.4 X 30

① ㄱ7 ⑤ ㄱ7

② ㄱ7 ⑥ ㄱ7

③ ㄱ7 ⑦ ㄱ7

④ ㄱ7 ⑧ ㄱ7

총 456kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.987	0.401
2						29.994	0.402
3						29.989	0.403
4						29.993	0.401
5						29.986	0.403
6						29.984	0.402
7						29.973	0.402
8						29.996	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250624-01 DATE : 25.06.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.018	2.058	2.098
1	2.018			
2	2.097			
3	2.081			
4	2.069			
5	2.055			
6	2.029			
Mean	2.058			
S.Dev	0.030			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.097
최소값 2.018
범위 0.079
평균값 2.058
표준편차 0.030
변동계수 1.477

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250624-08 DATE : 25.06.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.013	2.044	2.075
1	2.048			
2	2.039			
3	2.020			
4	2.075			
5	2.064			
6	2.019			
Mean	2.044			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.075
최소값 2.019
범위 0.056
평균값 2.044
표준편차 0.023
변동계수 1.116

우리하이피(주)

