



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250625 -01 ~ 08	2025-06-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	456 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.989	0.403
2						29.979	0.401
3						29.975	0.403
4						29.981	0.402
5						29.989	0.402
6						29.949	0.402
7						29.959	0.403
8						29.978	0.402
9							
10							

6/zt
0.4x30
① ㄱ ⑤ ㄱ
② ㄱ ⑥ ㄱ
③ ㄱ ⑦ ㄱ
④ ㄱ ⑧ ㄱ
총 456kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250625-01 DATE : 25.06.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.036	1.995 2.040 2.085
2	2.043	
3	2.058	
4	2.019	
5	2.000	
6	2.085	
Mean	2.040	
S.Dev	0.030	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.085
최소값 2.000
범위 0.085
평균값 2.040
표준편차 0.030
변동계수 1.456

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250625-08 DATE : 25.06.25.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.010	2.056	2.102
1	2.039			
2	2.067			
3	2.010			
4	2.058			
5	2.072			
6	2.089			
Mean	2.056			
S.Dev	0.028			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.089
최소값 2.010
범위 0.079
평균값 2.056
표준편차 0.028
변동계수 1.354

우리하이피(주)

