



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250630 -01 ~ 13	2025-06-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	741 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/30

0.4x30

① ㄱ ② ㄱ ③ ㄱ

④ ㄱ ⑤ ㄱ ⑥ ㄱ

⑦ ㄱ ⑧ ㄱ ⑨ ㄱ

⑩ ㄱ ⑪ ㄱ

⑫ ㄱ ⑬ ㄱ

총 741kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.974	0.403
2						29.996	0.403
3						29.997	0.402
4						29.995	0.401
5						29.972	0.403
6						29.998	0.402
7						29.994	0.403
8						29.989	0.403
9						29.988	0.402
10						29.980	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성		승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250630-01 DATE : 25.06.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.018	2.053	2.087
1	2.018			
2	2.020			
3	2.069			
4	2.085			
5	2.074			
6	2.050			
Mean	2.053			
S.Dev	0.028			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.085


최소값 2.018

범위 0.067

평균값 2.053

표준편차 0.028


변동계수 1.385



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250630-13 DATE : 25.06.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.000	2.048	2.095
1	2.010			
2	2.043			
3	2.052			
4	2.095			
5	2.061			
6	2.024			
Mean	2.048			
S.Dev	0.030			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.010
범위 0.085
평균값 2.048
표준편차 0.030
변동계수 1.455

우리하이피(주)

