



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250703 -01A	2025-07-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	519 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/3
0.6x30
① ㄱ ⑥ ㄱ
② ㄱ ⑦ ㄱ
③ ㄱ ⑧ ㄱ
④ ㄱ ⑨ ㄱ
⑤ ㄱ ⑩ ㄱ
총 ㄱ 1P kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.603
2						29.974	0.601
3						29.964	0.603
4						29.973	0.603
5						29.970	0.603
6						29.965	0.602
7						29.976	0.601
8						29.97	0.603
9						29.961	0.603
10						29.957	0.603

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250703-01 DATE : 25.07.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.328	2.360	2.392
1	2.362			
2	2.346			
3	2.340			
4	2.392			
5	2.387			
6	2.333			
Mean	2.360			
S.Dev	0.025			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.392
최소값 2.333
범위 0.059
평균값 2.360
표준편차 0.025
변동계수 1.052

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250703-10 DATE : 25.07.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.395	2.419	2.443
1	2.401			
2	2.433			
3	2.425			
4	2.443			
5	2.397			
6	2.415			
Mean	2.419			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL: 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.443
최소값 2.397
범위 0.046
평균값 2.419
표준편차 0.018
변동계수 0.747

우리하이피(주)

