



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250709 -01 ~ 06	2025-07-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	342 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.950	0.402
2						29.996	0.402
3						29.988	0.403
4						29.989	0.401
5						29.982	0.402
6						29.991	0.404
7							
8							
9							
10							

7/P
0.4x30
① 47 ④ 47
② 47 ⑤ 47
③ 47 ⑥ 47
총 342kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성		승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250709-01 DATE : 25.07.09.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.008	2.050	2.091
1	2.091			
2	2.036			
3	2.075			
4	2.009			
5	2.057			
6	2.029			
Mean	2.050			
S.Dev	0.031			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.091


최소값 2.009

범위 0.082

평균값 2.050

표준편차 0.031

변동계수 1.491



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250709-06 DATE : 25.07.09.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.036	2.059	2.083
1	2.076			
2	2.051			
3	2.068			
4	2.083			
5	2.042			
6	2.036			
Mean	2.059			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.083
최소값 2.036
범위 0.047
평균값 2.059
표준편차 0.019
변동계수 0.928



우리하이피(주)