



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250710 -01 ~ 06	2025-07-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	342 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/10
0.4x30
① ㄱ ④ ㄱ
② ㄱ ⑤ ㄱ
③ ㄱ ⑥ ㄱ
총 342kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.977	0.403
2						29.990	0.401
3						29.976	0.403
4						29.992	0.404
5						29.979	0.403
6						29.992	0.401
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
			김영란	조승현		
고 객			작성	승인	종합 판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250710-01 DATE : 25.07.10.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.044	2.070 2.095
1	2.055		
2	2.074		
3	2.082		
4	2.095		
5	2.062		
6	2.049		
Mean	2.070		
S.Dev	0.017		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.095


최소값 2.049

범위 0.046

평균값 2.070

표준편차 0.017

변동계수 0.841



우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250710-06 DATE : 25.07.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.082	2.016 2.049 2.082
2	2.020	
3	2.064	
4	2.055	
5	2.031	
6	2.043	
Mean	2.049	
S.Dev	0.023	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.082
최소값 2.020
범위 0.062
평균값 2.049
표준편차 0.023
변동계수 1.102

우리하이피(주)

