



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250723 -01 ~ 08	2025-07-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	432 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.983	0.603
2						29.977	0.601
3						29.970	0.602
4						29.968	0.603
5						29.957	0.601
6						29.958	0.603
7						29.978	0.603
8						29.981	0.604
9							
10							

7/23
0.6x30
① ㄱ4 ⑤ ㄱ4
② ㄱ4 ⑥ ㄱ4
③ ㄱ4 ⑦ ㄱ4
④ ㄱ4 ⑧ ㄱ4
총 432kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250723-01 DATE : 25.07.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.325	2.362	2.398
1	2.347			
2	2.363			
3	2.398			
4	2.337			
5	2.372			
6	2.353			
Mean	2.362			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.398
최소값 2.337
범위 0.061
평균값 2.362
표준편차 0.022
변동계수 0.914

우리하이피(주)




고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250723-08 DATE : 25.07.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.388	2.410	2.431
1	2.421			
2	2.408			
3	2.399			
4	2.430			
5	2.412			
6	2.388			
Mean	2.410			
S.Dev	0.015			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.430
최소값 2.388
범위 0.042
평균값 2.410
표준편차 0.015
변동계수 0.625

우리하이피(주)

