



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250728 -01	2025-07-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	114 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

7/28

0.4x30

① 47

② 47

총 114kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.972	0.403
2						29.959	0.402
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각을후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250728-01 DATE : 25.07.28.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.007	2.049	2.092
1	2.007			
2	2.058			
3	2.066			
4	2.083			
5	2.033			
6	2.049			
Mean	2.049			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.083
최소값 2.007
범위 0.076
평균값 2.049
표준편차 0.027
변동계수 1.299



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250728-02 DATE : 25.07.28.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.008	2.039 2.071
1	2.068		
2	2.059		
3	2.037		
4	2.041		
5	2.023		
6	2.008		
Mean	2.039		
S.Dev	0.022		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.068


최소값 2.008

범위 0.060

평균값 2.039

표준편차 0.022

변동계수 1.089



우리하이피(주)