



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250728 -01 ~ 06	2025-07-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	288 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.958	0.403
2						25.994	0.402
3						25.972	0.402
4						25.979	0.402
5						25.977	0.402
6						29.997	0.403
7							
8							
9							
10							

7/28
0.4x26
① 48 ④ 48
② 48 ⑤ 48
③ 48 ⑥ 48
총 288kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250728-01 DATE : 25.07.28.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.993	2.037 2.081
1	2.003		
2	2.044		
3	2.053		
4	2.029		
5	2.081		
6	2.012		
Mean	2.037		
S.Dev	0.029		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.003
범위 0.078
평균값 2.037
표준편차 0.029
변동계수 1.403

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250728-06 DATE : 25.07.28.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.046	2.069	2.092
1	2.092			
2	2.054			
3	2.048			
4	2.071			
5	2.066			
6	2.083			
Mean	2.069			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.092


최소값 2.048

범위 0.044

평균값 2.069

표준편차 0.017

변동계수 0.810



우리하이피(주)