



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250813 -01	2025-08-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5μm ~	376 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	29.992	0.402
2						29.993	0.403
3						25.991	0.402
4						25.997	0.403
5						25.972	0.402
6						25.944	0.403
7						25.997	0.403
8						25.954	0.403
9							
10							

8/13
0.4 x 26
① 47 ⑤ 47
② 47 ⑥ 47
③ 47 ⑦ 47
④ 47 ⑧ 47
총 376kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들품 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250813-01 DATE : 25.08.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.046	2.069	2.092
1	2.059			
2	2.092			
3	2.081			
4	2.047			
5	2.070			
6	2.065			
Mean	2.069			
S.Dev	0.016			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.047
범위 0.045
평균값 2.069
표준편차 0.016
변동계수 0.772



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250813-08 DATE : 25.08.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.020	2.052	2.083
1	2.083			
2	2.070			
3	2.046			
4	2.022			
5	2.057			
6	2.031			
Mean	2.052			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.083
최소값 2.022
범위 0.061
평균값 2.052
표준편차 0.023
변동계수 1.130

우리하이피(주)

