



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250814 -01	08 2025-08-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	378 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.989	0.403
2						25.998	0.401
3						25.987	0.403
4						29.996	0.403
5						29.964	0.401
6						25.951	0.403
7						25.99	0.403
8						25.997	0.402
9							
10							

8/14
0.4X26
① 47 ⑤ 48
② 48 ⑥ 47
③ 47 ⑦ 47
④ 47 ⑧ 47
총 378kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250814-01 DATE : 25.08.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.050	2.012 2.038 2.064
2	2.029	
3	2.015	
4	2.064	
5	2.040	
6	2.031	
Mean	2.038	
S.Dev	0.017	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.064
최소값 2.015
범위 0.049
평균값 2.038
표준편차 0.017
변동계수 0.845



우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250814-08 DATE : 25.08.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.005	2.056	2.107
1	2.062			
2	2.054			
3	2.095			
4	2.005			
5	2.073			
6	2.047			
Mean	2.056			
S.Dev	0.030			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.005
범위 0.090
평균값 2.056
표준편차 0.030
변동계수 1.464

우리하이피(주)

