



# Quality Assurance Report (도금두께 상향)

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명)  | LOT NO(로트번호)      | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 신흥 SEC        | 0.6*30           | 20250815 -01 ~ 10 | 2025-08-15        |
| 규격(재질)        |                  | LOT SIZE(수량)      |                   |
| 0.6*30 AL     | Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 540 Kg            |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION ITEMS  |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금 뭉침)       |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

8/15  
0.6x30  
① 54 ⑥ 54  
② 54 ⑦ 54  
③ 54 ⑧ 54  
④ 54 ⑨ 54  
⑤ 54 ⑩ 54  
총 540kg

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |       |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|-------|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차    |
| 1  | 전폭    | 30.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 29.980 | 0.603 |
| 2  |       |      |       |       |          | 29.945 | 0.603 |
| 3  |       |      |       |       |          | 29.982 | 0.602 |
| 4  |       |      |       |       |          | 29.967 | 0.601 |
| 5  |       |      |       |       |          | 29.992 | 0.602 |
| 6  |       |      |       |       |          | 29.967 | 0.603 |
| 7  |       |      |       |       |          | 29.985 | 0.602 |
| 8  |       |      |       |       |          | 29.991 | 0.603 |
| 9  |       |      |       |       |          | 29.993 | 0.603 |
| 10 |       |      |       |       |          | 29.988 | 0.602 |

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION                | Measurement Data         | RESULT |
|----|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정<br>Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 첨부 : 도금성적서<br>첨부 : 도금성적서 | OK     |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                             | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들이나 벗겨짐이 없을것. |             | OK     |

|      |  |       |     |      |      |  |
|------|--|-------|-----|------|------|--|
| 제품도면 |  | 우리하이피 | 작성  | 승인   | 종합판정 |  |
|      |  | 김영란   | 조승현 |      |      |  |
| 고객   |  | 작성    | 승인  | 종합판정 |      |  |
|      |  |       |     |      |      |  |

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250815-01 DATE : 25.08.15.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 2.353        | 2.379 | 2.405 |
| 1     | 2.353               |              |       |       |
| 2     | 2.365               |              |       |       |
| 3     | 2.383               |              |       |       |
| 4     | 2.379               |              |       |       |
| 5     | 2.400               |              |       |       |
| 6     | 2.395               |              |       |       |
| Mean  | 2.379               |              |       |       |
| S.Dev | 0.018               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.400  
최소값 2.353  
범위 0.047  
평균값 2.379  
표준편차 0.018  
변동계수 0.748

우리하이피(주)




고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250815-10 DATE : 25.08.15.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2.364               | 2.357 2.379 2.402 |
| 2     | 2.383               |                   |
| 3     | 2.359               |                   |
| 4     | 2.392               |                   |
| 5     | 2.376               |                   |
| 6     | 2.402               |                   |
| Mean  | 2.379               |                   |
| S.Dev | 0.016               |                   |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$   
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.402  
최소값 2.359  
범위 0.043  
평균값 2.379  
표준편차 0.016  
변동계수 0.690

우리하이피(주)

