



Quality Assurance Report

샘플

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.45*26	20250818 -01	2025-08-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.45*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	152 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/18

0.45 X 26

① 38 ③ 38

② 38 ④ 38

총 152kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.977	0.452
2						25.978	0.454
3						25.969	0.455
4						25.975	0.456
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면	0.45*26 26.0	우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2025-08-18 우리하이피(주) Q.C
			김영란	조승현		
고객		고	작성	승인	종합판정	
		객				

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.45X26 초물 LOT NO : 250818-01 DATE : 25.08.18.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.010	2.053	2.096
1	2.046			
2	2.035			
3	2.096			
4	2.068			
5	2.014			
6	2.059			
Mean	2.053			
S.Dev	0.028			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.014
범위 0.082
평균값 2.053
표준편차 0.028
변동계수 1.378

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.45X26 초물 LOT NO : 250818-04 DATE : 25.08.18.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.046	2.069	2.092
1	2.056			
2	2.074			
3	2.082			
4	2.092			
5	2.062			
6	2.049			
Mean	2.069			
S.Dev	0.016			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.049
범위 0.043
평균값 2.069
표준편차 0.016
변동계수 0.791



우리하이피(주)