



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250819 -01 ~ 08	2025-08-19
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	384 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/1P
0.4x26
① 48 ⑤ 48
② 48 ⑥ 48
③ 48 ⑦ 48
④ 48 ⑧ 48
총 384kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	29.997	0.402
2						25.953	0.401
3						29.997	0.403
4						29.974	0.402
5						25.984	0.403
6						29.998	0.403
7						25.992	0.403
8						25.982	0.401
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성		승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250819-01 DATE : 25.08.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.054	2.020 2.067 2.114
2	2.079	
3	2.087	
4	2.020	
5	2.068	
6	2.093	
Mean	2.067	
S.Dev	0.027	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.020
범위 0.073
평균값 2.067
표준편차 0.027
변동계수 1.298

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250819-08 DATE : 25.08.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.039	2.003 2.053 2.104
2	2.098	
3	2.084	
4	2.025	
5	2.003	
6	2.071	
Mean	2.053	
S.Dev	0.037	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.003
범위 0.095
평균값 2.053
표준편차 0.037
변동계수 1.795

우리하이피(주)

