



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250826 -01 ~ 08	2025-08-26
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	446 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.983	0.402
2						29.960	0.403
3						29.953	0.402
4						29.958	0.403
5						29.982	0.402
6						29.961	0.402
7						29.994	0.403
8						29.975	0.403
9							
10							

8/26
0.4x30
① 56 ④ 56
② 56 ⑤ 56
③ 56 ⑦ 56
④ 56 ⑧ 54
총 446kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250826-01 DATE : 25.08.26.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.037	2.067	2.097
1	2.054			
2	2.083			
3	2.072			
4	2.090			
5	2.066			
6	2.037			
Mean	2.067			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.037
범위 0.053
평균값 2.067
표준편차 0.019
변동계수 0.938

우리하이피(주)




고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250826-08 DATE : 25.08.26.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.032	2.067	2.103
1	2.083			
2	2.032			
3	2.051			
4	2.063			
5	2.099			
6	2.076			
Mean	2.067			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.099
최소값 2.032
범위 0.067
평균값 2.067
표준편차 0.024
변동계수 1.156

우리하이피(주)

