



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250827 -01 ~ 08	2025-08-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	432 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/27

0.4x30

① ㄱ4 ⑤ ㄱ4
② ㄱ4 ⑥ ㄱ4
③ ㄱ4 ⑦ ㄱ4
④ ㄱ4 ⑧ ㄱ4

총 432kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.402
2						29.953	0.401
3						29.976	0.401
4						29.978	0.403
5						29.999	0.402
6						29.968	0.403
7						29.967	0.402
8						29.971	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고	작성	승인	종합판정	
		객				

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250827-01 DATE : 25.08.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.045	2.071	2.097
1	2.084			
2	2.066			
3	2.093			
4	2.078			
5	2.045			
6	2.059			
Mean	2.071			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.045
범위 0.048
평균값 2.071
표준편차 0.018
변동계수 0.849

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250827-08 DATE : 25.08.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.033	2.061	2.090
1	2.064			
2	2.039			
3	2.090			
4	2.073			
5	2.055			
6	2.047			
Mean	2.061			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.039
범위 0.051
평균값 2.061
표준편차 0.018
변동계수 0.897

우리하이피(주)

