



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250828 -01~	08 2025-08-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5μm ~	432 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.988	0.403
2						29.961	0.404
3						29.938	0.403
4						29.957	0.402
5						29.923	0.402
6						29.927	0.403
7						29.963	0.403
8						29.992	0.402
9							
10							

8/28
0.4x30
① 54 ⑤ 54
② 54 ⑥ 54
③ 54 ⑦ 54
④ 54 ⑧ 54
총 432kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품
도면



우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
	김영란	조승현		
고 객	작성	승인	종합 판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250828-01 DATE : 25.08.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.094	2.007 2.061 2.114
2	2.086	
3	2.051	
4	2.079	
5	2.046	
6	2.007	
Mean	2.061	
S.Dev	0.032	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.094
최소값 2.007
범위 0.087
평균값 2.061
표준편차 0.032
변동계수 1.577

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250828-08 DATE : 25.08.28.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.034	2.062	2.091
1	2.059			
2	2.035			
3	2.040			
4	2.091			
5	2.080			
6	2.069			
Mean	2.062			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.035
범위 0.056
평균값 2.062
표준편차 0.022
변동계수 1.070

우리하이피(주)

