



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260330 -01	2026-03-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	187.3 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면		하이피	김영란	조승현	압판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*145 초물 LOT NO : 260330-01 DATE : 26.03.30.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.181	1.476 1.771
1	1.512		
2	1.492		
3	1.771		
4	1.288		
5	1.316		
Mean	1.476		
S.Dev	0.193		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 20 Sec

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

도금
측정
최대

최소 1.288
범위 0.483
평균값 1.476
표준편차 0.193
변동계수 13.101

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*145

종물


LOT NO : 260330-01

DATE : 26.03.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.525	1.169 1.525 1.881
2	1.473	
3	1.388	
4	1.358	
5	1.881	
Mean	1.525	
S.Dev	0.210	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.881

최소값 1.358

범위 0.523

평균값 1.525

표준편차 0.210

변동계수 13.759

우리하이피

