



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.12*57	20260407 -01	2026-04-07
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.12*57 AL	Ni 1.2μm~	22 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	57.0	-0.1		Reel/Lot	56.999				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.2μm~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Ship)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.12*57

초물

LOT NO : 260407-01


DATE : 26.04.07.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.411	1.345 1.396 1.447
2	1.393	
3	1.386	
4	1.345	
5	1.444	
Mean	1.396	
S.Dev	0.036	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 5

최대값 1.444

최소값 1.345


범위 0.099

평균값 1.396

표준편차 0.036

변동계수 2.593

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.12*57 종물 LOT NO : 260407-01 DATE : 26.04.07.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.308	1.352	1.396
1	1.369			
2	1.381			
3	1.373			
4	1.328			
5	1.308			
Mean	1.352			
S.Dev	0.032			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 5
최대값 1.381
최소값 1.308
범위 0.073
평균값 1.352
표준편차 0.032
변동계수 2.363

우리하이피

