



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*150	20260410 -01	2026-04-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*150 Cu	Ni 1.0~2.0μm	520.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	150.0	-0.1		Reel/Lot	149.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/10

0.15x150

① Z60.4

② Z60.4

총 520.8kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면

0.15*150

150.0

리
하
이
피

고
객

김영란

조승현

합
판
정

2026-04-10
우리하이피(주)
Q.C

작성

승인

총
합
판
정

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*150 초물 LOT NO : 260410-01 DATE : 26.04.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.397	1.464	1.530
1	1.530			
2	1.442			
3	1.452			
4	1.464			
5	1.430			
Mean	1.464			
S.Dev	0.039			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금
측정값
최대값
최소값
범위
평균값 1.464
표준편차 0.039
변동계수 2.677

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*150

종물

LOT NO : 260410-01


DATE : 26.04.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.509	1.452 1.480 1.509
2	1.498	
3	1.482	
4	1.460	
5	1.453	
Mean	1.480	
S.Dev	0.024	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.509

최소값 1.453

범위 0.056

평균값 1.480

표준편차 0.024

변동계수 1.619

우리하이피

