



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*141	20260413 -01 ~ 03	2026-04-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*141 Cu	Ni 1.0~2.0 μ m	788.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(알룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	141.0	-0.1		Reel/Lot	140.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/13

0.15 x 141

① 261.6

② 263.6

③ 263.6

총 788.8kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면

0.15*141

141.0

우리하이피 고객	작성	승인	종합판정	합격 2026-04-13 우리하이피(주) Q.C
	김영란	조승현		
우리하이피 고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*141 초물 LOT NO : 260413-01 DATE : 26.04.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.300	1.328	1.356
1	1.312			
2	1.354			
3	1.317			
4	1.302			
5	1.356			
Mean	1.328			
S.Dev	0.025			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소
측정값
최대값
최소값
범위
평균값 1.328
표준편차 0.025
변동계수 1.887

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*141

종물


LOT NO : 260413-01

DATE : 26.04.13.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.299	1.286 1.346 1.406
2	1.322	
3	1.363	
4	1.340	
5	1.406	
Mean	1.346	
S.Dev	0.041	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.406

최소값 1.299

범위 0.107

평균값 1.346

표준편차 0.041

변동계수 3.043

우리하이피

