



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260414 -01 ~ 02	2026-04-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	452 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.982	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION(밀착성)	OK

제품도면		하이피	김영란	조승현	압판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*145 초물 LOT NO : 260414-01 DATE : 26.04.14.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.326	1.385 1.445
1	1.425		
2	1.422		
3	1.416		
4	1.326		
5	1.338		
Mean	1.385		
S.Dev	0.049		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소
측정값 개
최대값
최소값
범위
평균값 1.385
표준편차 0.049
변동계수 3.540

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*145 종물 LOT NO : 260414-01 DATE : 26.04.14.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.370	1.442 1.513
1	1.446		
2	1.400		
3	1.391		
4	1.513		
5	1.458		
Mean	1.442		
S.Dev	0.049		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.513
최소값 1.391
범위 0.122
평균값 1.442
표준편차 0.049
변동계수 3.412

우리하이피

