



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*187	20260417 -01 ~ 02	2026-04-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*187 Cu	Ni 1.0~2.0μm	714.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)


NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금용침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	187.0	-0.1		Reel/Lot	186.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	



제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2026-04-17 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*187 초물 LOT NO : 260417-01 DATE : 26.04.17.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.327	1.327
2	1.369	1.363
3	1.376	1.363
4	1.350	1.363
5	1.395	1.400
Mean	1.363	
S.Dev	0.026	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

평균값 1.363
표준편차 0.026
변동계수 1.903

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*187 종물 LOT NO : 260417-01 DATE : 26.04.17.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.443	1.307 1.376 1.445
2	1.407	
3	1.307	
4	1.369	
5	1.355	
Mean	1.376	
S.Dev	0.052	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
 최대값 1.443
 최소값 1.307
 범위 0.136
 평균값 1.376
 표준편차 0.052
 변동계수 3.758

우리하이피

