



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명) | LOT NO(로트번호)      | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 세종에이앤에스       | 0.15*145        | 20260420 -01 ~ 03 | 2026-04-20        |
| 규격(재질)        |                 | LOT SIZE(수량)      |                   |
| 0.15*145 Cu   | Ni 1.0~2.0μm    | 698.5 Kg          |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION        |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(일룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

| NO | 항목/구분 | SPEC  |       |       | 검사주기     | 우리하이피   |    |
|----|-------|-------|-------|-------|----------|---------|----|
|    |       | 규격    | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차      | 2차 |
| 1  | 전폭    | 145.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 144.997 |    |
| 2  |       |       |       |       |          |         |    |
| 3  |       |       |       |       |          |         |    |
| 4  |       |       |       |       |          |         |    |
| 5  |       |       |       |       |          |         |    |
| 6  |       |       |       |       |          |         |    |
| 7  |       |       |       |       |          |         |    |
| 8  |       |       |       |       |          |         |    |
| 9  |       |       |       |       |          |         |    |
| 10 |       |       |       |       |          |         |    |

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION            | Measurement Data | RESULT |
|----|--------------------------|------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정<br>Ni 1.0~2.0μm | 첨부 : 도금성적서       | OK     |
|    |                          | 첨부 : 도금성적서       |        |

## IV. FUNCTIONAL TEST

| NO | INSPECTION     | RESULT |
|----|----------------|--------|
| 1  | ADHESION (밀착성) | OK     |

|      |  |      |     |     |      |                                                   |
|------|--|------|-----|-----|------|---------------------------------------------------|
| 제품도면 |  | 리하이피 | 김영란 | 조승현 | 종합판정 | <div>합격<br/>2026-04-20<br/>우리하이피(주)<br/>Q.C</div> |
|      |  | 고객   | 작성  | 승인  | 종합판정 |                                                   |

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15\*145

초물

LOT NO : 260420-01


DATE : 26.04.20.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 1.494               | 1.415 1.459 1.503 |
| 2     | 1.415               |                   |
| 3     | 1.430               |                   |
| 4     | 1.479               |                   |
| 5     | 1.478               |                   |
| Mean  | 1.459               |                   |
| S.Dev | 0.035               |                   |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원  
측정값  
최대값  
최소값  
범위  
평균값  
표준편차  
변동계수

0.079  
1.459  
0.035  
2.365



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15\*145

종물

LOT NO : 260420-01


DATE : 26.04.20.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 1.517               | 1.439 1.484 1.529 |
| 2     | 1.518               |                   |
| 3     | 1.439               |                   |
| 4     | 1.480               |                   |
| 5     | 1.465               |                   |
| Mean  | 1.484               |                   |
| S.Dev | 0.034               |                   |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.518

최소값 1.439

범위 0.079

평균값 1.484

표준편차 0.034

변동계수 2.297

우리하이피

