



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.116*57	20260421 -01	2026-04-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.116*57 AL A5052-H32	Ni 1.5 μ m ~	10 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금바)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	57.0	-0.1		Reel/Lot	56.978				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(물뿜 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품 도면		우리 하이 피	김영란	조승현	총 합 판 정	
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스



품명 : 0.116x57 초물 LOT NO : 260421-01 DATE : 26.04.21.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.535	1.557 1.578
1	1.559		
2	1.535		
3	1.544		
4	1.568		
5	1.577		
Mean	1.557		
S.Dev	0.017		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 5
최대값 1.577
최소값 1.535
범위 0.042
평균값 1.557
표준편차 0.017
변동계수 1.102



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.116x57 종물 LOT NO : 260421-01 DATE : 26.04.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.618	1.539 1.579 1.618
2	1.583	
3	1.557	
4	1.571	
5	1.564	
Mean	1.579	
S.Dev	0.024	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 5
최대값 1.618
최소값 1.557
범위 0.061
평균값 1.579
표준편차 0.024
변동계수 1.522

우리하이피

