



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260423 -01 ~ 02	2026-04-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	503 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/23

0.15 x 145

① 2차

② 2차

중 503kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 260423-01 DATE : 26.04.23.

No	μm Ni		Ni tolerance	
			1.299	1.355 1.411
1	1.326			
2	1.357			
3	1.328			
4	1.354			
5	1.411			
Mean	1.355			
S.Dev	0.034			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec

1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1

도금
측정
최대
최소
범위

평균값 1.355
표준편차 0.034
변동계수 2.532

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 260423-01 DATE : 26.04.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.434	1.300 1.459 1.617
2	1.429	
3	1.405	
4	1.408	
5	1.617	
Mean	1.459	
S.Dev	0.089	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.617


최소값 1.405

범위 0.212

평균값 1.459

표준편차 0.089

변동계수 6.133



우리하이피