



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260424 -01	2026-04-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	377 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/24

0.15 x 145

① 188.5

② 188.5

총 377kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품 도면		리 하 이 피	김영란	조승현	총 합 판 정	
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 260424-01 DATE : 26.04.24.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.317	1.360 1.403
1	1.324		
2	1.381		
3	1.354		
4	1.339		
5	1.403		
Mean	1.360		
S.Dev	0.032		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 20 Sec



도금
측정
최대
최소
범위

평균값 1.360
표준편차 0.032
변동계수 2.343

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 종물 LOT NO : 260424-01 DATE : 26.04.24.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.432	1.405 1.487 1.569
2	1.437	
3	1.481	
4	1.517	
5	1.569	
Mean	1.487	
S.Dev	0.057	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.569

최소값 1.432

범위 0.137

평균값 1.487

표준편차 0.057

변동계수 3.860

우리하이피

