



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*145	20260427 -01 ~ 02	2026-04-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*145 Cu	Ni 1.0~2.0μm	375 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	145.0	-0.1		Reel/Lot	144.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/27

0.15 x 145

① 187.5

② 187.5

총 375kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면

0.15*145

145.0

리 하 이 피 고 객	검역관	조승현	총 합 판 정	합 격 2026-04-27 우리하이피(주) Q.C
	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 초물 LOT NO : 260427-01 DATE : 26.04.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
		1.346 1.425 1.504
1	1.375	
2	1.443	
3	1.504	
4	1.388	
5	1.414	
Mean	1.425	
S.Dev	0.051	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소
측정값 가
최대값
최소값
범위
평균값 1.425
표준편차 0.051
변동계수 3.605



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x145 중물 LOT NO : 260427-01 DATE : 26.04.27.

No	µm Ni	Ni tolerance
1	1.427	1.387 1.429 1.470
2	1.406	
3	1.470	
4	1.408	
5	1.432	
Mean	1.429	
S.Dev	0.026	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.470

최소값 1.406

범위 0.064

평균값 1.429

표준편차 0.026

변동계수 1.806

우리하이피

