



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.116*57	20260508 -01	2026-05-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.116*57 AL A5052-H32	Ni 1.5 μ m ~ 2.5 μ m	9.7 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	57.0	-0.1		Reel/Lot	56.992				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~ 2.5 μ m	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2026-05-08 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.116X57 초물 LOT NO : 260508-01 DATE : 26.05.08.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.874	1.796 1.835 1.874
2	1.809	
3	1.820	
4	1.854	
5	1.818	
Mean	1.835	
S.Dev	0.028	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 5
최대값 1.874
최소값 1.809
범위 0.065
평균값 1.835
표준편차 0.028
변동계수 1.510



우리하이피


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.116X57 종물 LOT NO : 260508-01 DATE : 26.05.08.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.823	1.823 1.851 1.879
2	1.866	
3	1.853	
4	1.834	
5	1.878	
Mean	1.851	
S.Dev	0.023	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 5
최대값 1.878
최소값 1.823
범위 0.055
평균값 1.851
표준편차 0.023
변동계수 1.217

우리하이피

