



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*175	20260526 -01 ~ 02	2026-05-26
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm	759.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. F...		RESULT
NO		
1		OK

제품도면	0.15*175 175.0	리하이피	김영란	조승현	합판정	합격 2026-05-26 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x175 초물 LOT NO : 260526-01 DATE : 26.05.26.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.346	1.387 1.428
1	1.353		
2	1.366		
3	1.383		
4	1.428		
5	1.405		
Mean	1.387		
S.Dev	0.030		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

범위 0.075
평균값 1.387
표준편차 0.030
변동계수 2.168

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 260526-01 DATE : 26.05.26.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.406	1.317 1.466 1.615
2	1.381	
3	1.446	
4	1.481	
5	1.615	
Mean	1.466	
S.Dev	0.092	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.615
최소값 1.381
범위 0.234
평균값 1.466
표준편차 0.092
변동계수 6.257

우리하이피

