



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*175	20260527 -01	2026-05-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm	413.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

NO		RESULT
1		OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x175 초물 LOT NO : 260527-01 DATE : 26.05.27.

No	μm Ni		Ni 1.109	tolerance 1.308	1.507
1	1.221				
2	1.246				
3	1.294				
4	1.271				
5	1.507				
Mean	1.308				
S.Dev	0.115				


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

평균값 1.308
표준편차 0.115
변동계수 8.767

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 260527-01 DATE : 26.05.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.309	1.309 1.399 1.490
2	1.454	
3	1.431	
4	1.409	
5	1.394	
Mean	1.399	
S.Dev	0.055	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.454
최소값 1.309
범위 0.145
평균값 1.399
표준편차 0.055
변동계수 3.958

우리하이피

