



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20260527 -01 ~ 02	2026-05-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	465.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/27

0.15x107

① 232.6

② 232.6

총 465.2kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1. 제품을 스퀴어 밀착후 45도 매어낸다.(2. 테이프 시험 니퍼로 90도 이나 벗겨짐	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 260527-01 DATE : 26.05.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.202	1.314	1.427
1	1.230			
2	1.238			
3	1.267			
4	1.427			
5	1.410			
Mean	1.314			
S.Dev	0.096			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값

최소값


범위

평균값 1.314

표준편차 0.096

변동계수 7.320

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 중물 LOT NO : 260527-01 DATE : 26.05.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.287	1.204 1.314 1.424
2	1.249	
3	1.424	
4	1.317	
5	1.294	
Mean	1.314	
S.Dev	0.066	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.424


최소값 1.249

범위 0.175

평균값 1.314

표준편차 0.066

변동계수 5.028



우리하이피