



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20260528 -01 ~ 02	2026-05-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	324.7 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/28

0.15 X 107

① 162.2

② 162.4

총 324.7kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SPEC	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스캐너로 밀착후 45도 떨어낸다.(10N) 2. 테이프 시험 니퍼로 90도 이내 벗겨지지	OK

제품 도면		리 하 이 피	김영란	조승현	중 합 판 정	합격 2026-05-28 우리하이피(주) Q.C
		고 객	작성	승인	중 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 260528-01 DATE : 26.05.28.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.319	1.426	1.533
1	1.372			
2	1.384			
3	1.427			
4	1.413			
5	1.533			
Mean	1.426			
S.Dev	0.064			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값


최소값

범위 0.161

평균값 1.426

표준편차 0.064

변동계수 4.477



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 260528-01 DATE : 26.05.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.388	1.247 1.378 1.509
2	1.347	
3	1.509	
4	1.324	
5	1.322	
Mean	1.378	
S.Dev	0.078	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.509
최소값 1.322
범위 0.187
평균값 1.378
표준편차 0.078
변동계수 5.653

우리하이피

