



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250910 -01	2025-09-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	564 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.987	0.402
2						25.995	0.403
3						25.986	0.403
4						25.995	0.404
5						25.980	0.402
6						25.983	0.403
7						25.987	0.403
8						25.993	0.404
9						25.989	0.402
10						25.991	0.404

4/10

0.4X26

① 47 ② 47 ③ 47

④ 47 ⑤ 47 ⑥ 47

⑦ 47 ⑧ 47 ⑨ 47

⑩ 47 ⑪ 47 ⑫ 47

총 564kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순차적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250910-01 DATE : 25.09.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.091	2.042 2.068 2.093
2	2.064	
3	2.078	
4	2.080	
5	2.042	
6	2.050	
Mean	2.068	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.091


최소값 2.042

범위 0.049

평균값 2.068

표준편차 0.019

변동계수 0.915



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250910-12 DATE : 25.09.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.042	2.026 2.060 2.094
2	2.094	
3	2.075	
4	2.061	
5	2.050	
6	2.038	
Mean	2.060	
S.Dev	0.021	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.094
최소값 2.038
범위 0.056
평균값 2.060
표준편차 0.021
변동계수 1.039

우리하이피(주)

