



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250916 -01	2025-09-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	389 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.995	0.403
2						29.968	0.402
3						29.996	0.404
4						29.987	0.402
5						29.982	0.403
6						29.993	0.403
7						29.954	0.402
8							
9							
10							


4/16
0.4X30
① 44 ② 46
③ 46 ④ 46
⑤ 44
총 384kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들름 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
		고 객	김영란	조승현		
			작성	승인	종합 판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250916-01 DATE : 25.09.16.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.025	2.064	2.102
1	2.053			
2	2.095			
3	2.086			
4	2.048			
5	2.025			
6	2.074			
Mean	2.064			
S.Dev	0.026			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.025
범위 0.070
평균값 2.064
표준편차 0.026
변동계수 1.271

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250916-07 DATE : 25.09.16.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.011	2.041	2.071
1	2.057			
2	2.016			
3	2.041			
4	2.071			
5	2.032			
6	2.028			
Mean	2.041			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.071
최소값 2.016
범위 0.055
평균값 2.041
표준편차 0.020
변동계수 0.988

우리하이피(주)

